Passos da cimentação

	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.
	Situação inicial após a remoção da coroa provisória e limpeza com pasta de pedra pomes.	Colocação do isolamento absoluto. Este passo é opcional para o RelyX™ U200.	Condicionamento com ácido fosfórico.	Lavagem com água em abundância.	Secagem com leve jato de ar.	Aplicação do primer.	Aplicação de leve jato de ar.	Aplicação do adesivo.	Aplicação de leve jato de ar.
Cimentação adesiva convencional									
Cimentação com o RelyX™ U200			Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável

	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
	Fotoativação do adesivo, se indicado.	Asperização da superfície interna da peça indireta, limpeza com álcool e secagem com jato de ar.	Tratamento interno da peça de acordo com o tipo de material.	Dispense o cimento em um bloco de mistura.	Dispense o segundo componente em um bloco de mistura.	Manipulação do cimento.	Aplicação do cimento no interior da peça e no dente preparado.	Assentar a restauração seguido de fotoativação ou aguardar a presa química (2min.). A remoção de excessos na fase gel após uma fotoativação rápida (2seg.) é opcional.	Situação final: coroa cimentada adesivamente.
Cimentação adesiva convencional									
Cimentação com o RelyX™ U200	Não aplicável				Não aplicável				

Passo a passo para o tratamento das peças indiretas

Resina Composta Indireta → Asperização interna da peça e limpeza com álcool.

Metal/ Metalocerâmica → Asperização interna da peça e limpeza com álcool.

Cerâmica Condicionável → Aplicação de ácido fluorídrico e aplicação de silano (RelyX™ Agente Silano).

Zircônia/ Alumina → Asperização interna da peça e limpeza com álcool.

Opcional: silicatização interna da peça (Rocatec Soft) e aplicação de silano (RelyX™ Agente Silano).

Pinos endodônticos de Fibra de Vidro e Fibra de Carbono → Limpeza do pino com álcool e aplicação de silano (RelyX™ Agente Silano).